

Tekniske spesifikasjoner											
	LAUTRE								BARTRE		
EGENSKAPER	Al m	Ask	Bjørk	Bøk	Eik	Kirsebær	Osp	Teak	Furu	Gran	Lerk
Hardhet (radielt)N/mm2	30	41	44	65	56	51	32		19	12	35
Densitet kg/m3	540	550	500	570	550	490	400	690	440	380	480
krymping(totalt)%	13	13	13,7	18	12	14	12,7	9,4	12,1	11,9	11,4